

Messung der Lackschichtdicke

SV Büro Haller

Mario Haller

Innweg 3

A-6170 Zirl

Telefon: +43 5238 93531

Fax: +43 5238 93531

E-Mail: sv.haller@car-expert.at



Protokoll #	Kennzeichen	FIN	Marke und Modell	Datum	Seite
7		WP0ZZZ	Porsche Turbo 3,3		1

Prüfer	Kommentar	
Mario Haller		
Max Messwert (µm)	Min Messwert (µm)	Gesamtdurchschnitt (µm)
218,0	126,0	166,0



µm	Motorhaube	Dach	Koffluegel VL	Tuer VL	Seitenteil HL	Heck	Seitenteil HR	Tuer VR	Koffluegel VR
Avg	197,0	159,0	171,3	150,3	163,0	140,0	181,0	159,0	172,0
Min	182,0	145,0	156,0	135,0	159,0	126,0	157,0	136,0	131,0
Max	218,0	172,0	182,0	162,0	166,0	161,0	199,0	183,0	202,0
01	218	145	156	162	164	126	187	158	202
02	182	160	182	135	166	161	157	136	131
03	191	172	176	154	159	133	199	183	183

Blaue und fette Werte: NFe, schwarze Werte: Fe